KARTA TECHNICZNA

CONCERTO / CONCERTO METALLIC SATIN

Farba do zabezpieczonych powierzchni metalowych, drewna i MDF

Opis		Specjalistyczna farba wodorozcieńczalna na bazie żywic polimerowych, tworząca twardą, ale elastyczną warstwę zabezpieczającą przed uszkodzeniami mechanicznymi i promieniowaniem UV. Przeznaczona do malowania powierzchni metalowych zabezpieczonych antykorozyjnie (cynkowaniem, niklowaniem, konwersją chemiczną) oraz powierzchni drewnianych lub drewnopodobnych. Farba charakteryzuje się wysokimi właściwościami kryjącymi i wysoką gęstością - dzięki czemu nakładana może być na gładko lub strukturalnie. Concerto tworzy powłokę odporną na zmywanie, która doskonale nadaje się do mycia środkami dezynfekującymi i detergentami. Farba występuje w trzech wersjach - matowej, satynowej i błyszczącej oraz metalik.
Właściwości		● Doskonałe krycie i trwałość koloru ● Wysoka odporność na zmywanie i szorowanie ● Trwałe wykończenie ● Wysoka odporność na zabrudzenia
Gęstość		1,2 - 1,3 kg/l
Połysk wg norm: PN-EN ISO 2813, PN-EN 13300		mat, satyna, połysk
Odporność na szorowanie na mokro wg norm: PN-EN ISO 11998, PN-EN 13300		klasa 1 (< 5 µm po 200 cyklach szorowania)
Zawartość części stałych		• 47 - 50 % (wag.) • 40 - 42 % (obj.)
Pigment/Spoiwo (P:B)		• 3 : 10 (obj.)
Nanoszenie		• Przed użyciem dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitej konsystencji • Malować w temperaturze otoczenia i podłoża od +10°C do +30°C oraz wilgotności względnej powietrza niższej niż 80 %. • W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu. • Aby zachować specyficzne właściwości farby nie wolno mieszać jej z innymi produktami.

ECORSON PROFESSIONAL PAINTS Design
ECORSON Polska 91-726 Łódź ul. Wojska Polskiego 165a
tel: (+48) 42-617-23-22 fax: (+48) 42-617-23-21
e-mail: info@ecorson.com www.ecorson.com

Ostatnia aktualizacja: 16 listopada 2026

KARTA TECHNICZNA

CONCERTO / CONCERTO METALLIC SATIN

Farba do zabezpieczonych powierzchni metalowych, drewna i MDF

Rozcieńczanie	Zależy od struktury jaką chcemy uzyskać: Przy malowaniu na gładko - rozcieńczamy max. 40% wodą. Przy nanoszeniu farby tak aby powstała struktura - farba gotowa do użytku lub rozcieńczamy max. 10%.
Wydajność	Przy malowaniu na gładko: do 10 m^2/kg na warstwę. Przy nanoszeniu farby tak aby powstała struktura: ok. 4 m^2/kg na warstwę.
Czas schnięcia	Następna warstwa po 4 – 6 godz. Pełne właściwości odpornościowe, zgodnie z PN-EN 13300, powłoka uzyskuje po 28 dniach od zakończenia prac malarskich.
Ilość warstw	Malowanie na gładko – dwie warstwy Nanoszenie warstwy strukturalnej – jedna warstwa
Kolory	Biały oraz kolory wg wzornika kolorów ECORSON, AP, NCS, RAL, COLORTREND. W celu uniknięcia różnic w odcieniach należy użyć farby z jednej partii produkcyjnej. W przypadku różnych partii, należy je wymieszać w większym opakowaniu zbiorczym.
Czyszczenie narzędzi	Narzędzia po zakończonej pracy należy umyć wodą.
Podłoże	Przed nałożeniem farby na materiały drewnopochodne o podwyższonej chłonności należy zastosować grunt MFA PLUS. Na meble i inne elementy drewniane malowane lub laminowane, nanosimy farbę bez gruntowania.
Narzędzia	Wałek, metoda natryskowa
Opakowania	1kg, 3kg, 5kg, 20kg
Zastosowanie	Przeznaczona do malowania wszelkiego rodzaju mebli, sprzętu nagłaśniającego, kolumn głośnikowych oraz innych elementów wyposażenia wnętrza wykonanych z drewna lub materiałów drewnopochodnych. Doskonale nadaje się do odnowy różnych mebli malowanych lub lakierowanych.
Przechowywanie i transport	Produkt transportować i magazynować w szczelnie zamkniętych i oryginalnych opakowaniach. Zabezpieczyć przed wpływem czynników atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5°C do +30°C.

ECORSON PROFESSIONAL PAINTS Design
ECORSON Polska 91-726 Łódź ul. Wojska Polskiego 165a
tel: (+48) 42-617-23-22 fax: (+48) 42-617-23-21
e-mail: info@ecorson.com www.ecorson.com

Ostatnia aktualizacja: 16 listopada 2026

CONCERTO / CONCERTO METALLIC SATIN

Farba do zabezpieczonych powierzchni metalowych, drewna i MDF

		Okres przydatności farby wynosi 24 miesiące od daty produkcji, pod warunkiem prawidłowego przechowywania wyrobu w nieotwieranym i oryginalnym opakowaniu.
Ekologia		Farba nie zawiera ołowiu, chromu, rtęci.
Uwagi:		Informacje zawarte w Karcie Technicznej nie są specyfikacją, stanowią jedynie podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wszystkie dane zostały podane w oparciu o badania wykonane w laboratorium zgodnie z obowiązującymi normami, nasze doświadczenie praktyczne i najlepszą wiedzę. W zależności od warunków nakładania produktu należy indywidualnie zaplanować poszczególne etapy pracy. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami zastosowania, magazynowania i transportu.
		Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się z Kartą Techniczną i Charakterystyki. Wraz z wydaniem niniejszej karty, wszystkie poprzednie tracą ważność. *Limit zawartości LZO (kat. A/l/FW): 30g/l (2016), produkt zawiera < 30g/l.*
		PRODUKT POSIADA POLSKI ATEST PZH I JEST ZGODNY Z POLSKIMI NORMAMI: PN EN 13300 2002, **CERTYFIKAT PN EN ISO 9001:2009**

ECORSON Polska 91-726 Łódź ul. Wojska Polskiego 165a
tel: (+48) 42-617-23-22 fax: (+48) 42-617-23-21
e-mail: info@ecorson.com www.ecorson.com