KARTA TECHNICZNA

PRIMER FONDO APU - emulsja akrylowo-poliuretanowa do gruntowania powierzchni

ECORSON®
PROFESSIONAL PAINTS
Design

Siedziba: 91-726 Łódź ul. Wojska Polskiego 165a
Filia: 90-604 Łódź ul. Zielona 34
tel: 0048 (0) 42-617-23-22
tel: 0048 (0) 42-632-24-01
fax: 0048 (0) 42-617-23-21
fax: 0048 (0) 42-634-36-13
www.ecorson.com
e-mail: info@ecorson.com

OPIS

Primer Fondo APU - to wysokiej jakości, wodna emulsja akrylowo-poliuretanowa przeznaczona jako grunt / podkład dla systemów mikrocementowych, betonowych i kamiennych stosowanych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Produkt został opracowany, by działać jako warstwa odcinająca, która zapewnia wyrównanie chłonności podłoża, doskonałą przyczepność, konsolidację oraz wstępną ochronę przed wilgocią.

ZASTOSOWANIE

- Gruntowanie powierzchni pod systemy mikrocementowe, żywice epoksydowe, beton oraz kamień naturalny.
- Tworzenie warstwy przygotowawczej pod aplikację lakierów ochronnych i uszczelniaczy z linii Hardlack.
- W przypadkach zwiększonego narażenia na wilgoć (np. tarasy, balkony, strefy mokre) – jako wstępna ochrona powierzchni przed główną powłoką uszczelniającą.

GŁÓWNE CECHY I KORZYŚCI

- Doskonała przyczepność do podłoży mineralnych – beton, mikrocement, żywica epoksydowa, kamień.
- Stabilność w warunkach wilgotnych – zapobiega podciąganiu wilgoci oraz poprawia trwałość wykończenia.
- Odporność na alkaliczność typową dla mikrocementów i podłoży cementowych.
- Ułatwiona aplikacja – gotowy produkt, możliwy do malowania wałkiem lub natryskiem; drugi etap można wykonać już po krótkim czasie schnięcia.
- Redukcja zużycia kolejnej warstwy – dzięki wstępnej impregnacji i wygładzeniu powierzchni zmniejsza się wchłanianie materiałów wykończeniowych tj. lakierów.
- Uwagi: konieczny do zastosowania w systemie mikrocementu mineralnego Epofloor przed aplikacją lakieru wodnego Hardlack Pro Mat/Semi Mat PU

DANE TECHNICZNE

Zużycie: 0,10 - 0,15kg/m2 przy 1 warstwie
Gęstość: (przy 20 °C): ~1,00 ± 0,02 g/ml. pH: 7-8
Temperatura aplikacji: +5°C - +35°C Czas dotykowego schnięcia: ok. 20-30 min (w 20 °C, 50-60% RH).
Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy w oryginalnym nieotwartym opakowaniu. Chronić przed mrozem.

SPOSÓB APLIKACJI

1. Upewnij się, że powierzchnia jest czysta, sucha, wolna od kurzu, tłuszczu, luźnych cząstek i dotarta mechanicznie w przypadku bardzo gładkich podłoży.
2. Wstrząśnij opakowaniem, produkt jest gotowy do użycia.
3. Nałóż jedną lub dwie warstwy primeru wałkiem z krótkim włosiem lub natryskiem, z przerwą między warstwami wynoszącą ok. 1-4 godziny (czas może zależeć od temperatury i wilgotności otoczenia).
4. Po ostatniej warstwie i określonym czasie oczekiwania, przejdź do aplikacji właściwej powłoki uszczelniającej tj. lakieru z linii Hardlack.
5. Unikaj obciążania powierzchni i intensywnego użytkowania przez co najmniej 24 godziny, by uzyskać optymalną przyczepność.

OPAKOWANIE I PRZECHOWYWANIE

Produkt dostępny w opakowaniach o pojemności 5kg. Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym pojemniku, w temperaturze +10 °C do +30 °C, z dala od mrozu, źródeł ciepła i bezpośredniego promieniowania słonecznego. Zużyć zgodnie ze wskazaną datą przydatności.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Niniejszy produkt jest przeznaczony dla profesjonalistów. Przed przystąpieniem do prac zalecamy dokładne zapoznanie się z kartami technicznymi komponentów, które są częścią systemu. Informacje te można znaleźć na stronie www.quarelli.com. Należy unikać kontaktu produktu ze skórą, błonami śluzowymi, oczami itp. W przypadku przypadkowego kontaktu zalecamy dokładne przemycie wodą z mydłem i skonsultowanie się z lekarzem. Należy podjąć odpowiednie środki ostrożności, aby zapobiec pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zalecamy stosowanie masek ochronnych oraz rękawic. W przypadku pracy w zamkniętych pomieszczeniach należy zapewnić odpowiednią wentylację i unikać wdychania pyłu. Puste pojemniki należy utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami. Aby zapobiec wysychaniu lub gęstnieniu produktu, po każdym użyciu zamknij wieczko.

Produkt do użytku profesjonalnego. Nabywca zobowiązuje się do dokładnego przestrzegania powyższych ostrzeżeń oraz wskazówek zawartych w karcie technicznej. Dokument może podlegać zmianom, projektant/użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za upewnienie się, że posiada najnowszą wersję dokumentu. Najnowsza wersja danej karty technicznej jest również dostępna pod adresem www.ecorson.com. W związku z tym poprzednio wydane wersje tracą ważność i muszą zostać zastąpione niniejszą wersją!

KARTA TECHNICZNA
KARTA TECHNICZNA