



Siedziba: 91-726 Łódź ul. Wojska Polskiego 165a
Filia: 90-604 Łódź ul. Zielona 34



tel: 0048 (0) 42-617-23-22
tel: 0048 (0) 42-632-24-01



fax: 0048 (0) 42-617-23-21
fax: 0048 (0) 42-634-36-13



www.ecorson.com
e-mail: info@ecorson.com

**SYSTEM: MFA / BUCCIATO E lub PRIMER EG / MURISIL 500 /
MURISIL PLAST 1000 / LUMICCA BASE**

Ekologiczna dekoracja ścienna inspirowana naturalnym trawertynem, tworząca efekt charakterystycznych poziomych „wzórów” i gładkiej powierzchni. Naturalna kolorystyka wiernie oddaje wygląd kamienia i dobrze komponuje się z drewnem, szkłem, metalem oraz ceramiką. Produkt można nakładać bezpośrednio na tynki cementowo-wapienne i maszynowe, bez potrzeby wykonywania gładzi, gdyż maskuje on drobne nierówności podłoża. Powłoka jest paroprzepuszczalna, odporna na pleśń, mycie i szorowanie, dzięki czemu sprawdza się zarówno na elewacjach, jak i w intensywnie użytkowanych wnętrzach.



PRODUKT	WYDAJNOŚĆ	ROZCIEŃCZANIE	NARZĘDZIA	OPIS SYSTEMU	SCHNIĘCIE
GRUNTY MFA CLASSIC grunt podstawowy MFA PLUS grunt wzmocniony MFA BLC grunt odcinający 1	1l / 40m2 1l / 30m2 (po rozcieńczeniu) 1l / 14-16m2 (na warstwę)	1 do 4 z wodą 1 do 3 z wodą got. do użycia	szczotka (ławkowiec) lub wałek do podłoży słabych	Dobrać grunt w zależności od przeznaczenia: MFA CLASSIC do standardowego gruntowania MFA PLUS - głęboko penetrujący grunt do słabych, ścian w celu ich wzmocnienia MFA BLC - grunt odcinający do ścian o różnej chłonności podłoża. Grunt należy rozcieńczyć zgodnie z instrukcją i dobrze wymieszać. Nanosić za pomocą ławkowca, dokładnie wcierając w podłoże.	4-6h 7-8h 7-8h
PRIMER EG podkład kwarcowy 2	1l/4-5m2	10-15% wody	szczotka (ławkowiec)	Podkład kwarcowy wewnętrzno-zewnętrzny o grubszym uziarnieniu, zaleca się rozcieńczyć 5-15% wodą i nanieść na powierzchnię za pomocą ławkowca. Zwiększa przyczepność, dobrze przylega, wzmacnia powierzchnie przeznaczone do nanoszenia tynków. Primer EG można stosować na każdy rodzaj powierzchni o stabilnym podłożu.	5-8h
(LUB)					
BUCCIATO E podkład kwarcowy 2	1kg/ok. 5-7m2	ok. 30% wody	szczotka (ławkowiec)	Bucciato E stosowany jako podkład kwarcowy, należy rozcieńczyć ok 30% wodą i dobrze wymieszać. Następnie nanieść za pomocą ławkowca zgodnie z kierunkiem późniejszej warstwy dekoracyjnej. Powstała powierzchnia kwarcowa zwiększy przyczepność i ułatwi nam nanoszenie kolejnych warstw.	5h
MURISIL 500 warstwa podkładowa 3	0,7kg/m2 na warstwę	gotowy do użyciu, ew. 0-5% wody	paca INOX, paca plastikowa	Przed rozpoczęciem nakładania tynk należy dokładnie wymieszać przy pomocy wolnoobrotowego mieszadła, do uzyskania jednolitej konsystencji. Tynk nakładamy pacą INOX na grubość ziarna, zgodnie z kierunkiem późniejszego wzoru w celu uniknięcia połączeń, które po wyschnięciu mogą być widoczne. Masę rozprowadzamy pacą INOX. Czynności te wykonujemy etapami, bez przerywania aż do całkowitego ukończenia.	następna warstwa po 5h
MURISIL PLAST 1000 warstwa strukturalna 4	0,8kg / 1m2	gotowy do użyciu	paca nierdzewna, twarda szczotka	Na warstwę podkładową nanieść tynk za pomocą dużej pacy inox, warstwami - zgodnie z wybranym kierunkiem wzoru, rozprowadzając masę na grubość ziarna. Następnie dosychającą warstwę wydrapujemy ostrym narzędziem i przed wyschnięciem przegładzamy pacą trzymając ją pod małym kątem i tworząc wzór trawertynu. Pracę wykonujemy etapami, aż do ukończenia całej powierzchni, tak aby warstwy łączyły się ze sobą na mokro.	12h